

Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Puh. 020 789 5900
www.fescon.fi

Päivitetty 15.2.2021 Tulostettu 16.4.2021

SANEERAUSLAASTI VSL



Tuotekuvaus

Fescon Saneerauslaasti VSL on sementtiseideaineinen, M1-luokiteltu kuivalaasti. Mahdollistaa laatoituksen ilman nauhoja tai muita välikkeitä, tutkimusraportti VTT-S-03707-10. Pakkasenkestävä kiinnityslaasti, testausseoste VTT-S-05960-12. Soveltuu sisä- ja ulkokäyttöön.

- Helppokäyttöinen
- Hyvät työstettävyyssominaisuudet
- Hyvä tartuntalujuus (>2 N/mm²)
- Täyttää C2 vetolujuusvaatimuksen
- S1 joustoluokitus
- Valumaton (T)
- Lattialämmityslattioille

Käyttökohteet

- Soveltuu betoni-, laatta-, muovi-, maali- ja Fescon vedeneristeellä pinnoitetuille kuiville ja kosteille seinä- ja lattiapinnoille sisä- ja ulkotiloissa, sekä lattialämmityslattioille.

Tuote soveltuu käytettäväksi Joutsenmerkityissä kohteissa.

Käyttöohjeet

Alusta

- Puhdas, ehjä, pölytön ja tasainen
- Mikäli laatoitus tehdään vanhan pinnoitteen päälle on vanhan pinnoitteen tartunta varmistettava ja pohja karhennettava.
- Riittävä lujuus ja kantokyky
- Lattialämmitys on kytkettävä pois 2 vrk ennen laatoitusta
- Lämpötila > + 10°C
- Irtonaiset pinnoitteet, sementtiliima ja muut epäpuhtaudet tulee poistaa mekaanisesti

Käyttöohjeet

- Säkillinen (20kg) tasoitetta sekoitetaan n. 6,0 litraan kylmää vettä
- laasti sekoitetaan tasaiseksi massaksi porakonevispilällä tai pakkosekoittajalla
- laasti levitetään alustaan voimakkaasti painaen ja kammataan auki.
- Työaika n. 3 h vedenlisäyksestä
- Työvälineet pestään välittömästi työn päätyttyä vedellä
- Kuivunut laasti poistetaan mekaanisesti
- Laastin levityslaston hammaskoko on valittava kiinnitettävän laatan koon ja tartuntapinnan mukaan.



Päivitetty 15.2.2021 Tulostettu 16.4.2021

Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Puh. 020 789 5900
www.fescon.fi

Saumaus

- Saumaus n. 1vrk:n kuluttua imeville alustoille, tiiviillä alustoilla ja vesieristetyillä pinnoilla saumaus 2-5 vrk:n kuluttua.

Tiedot perustuvat kokeisiin ja käytännön kokemukseen. Emme voi vaikuttaa työkohteen olosuhteisiin, joten emme voi ottaa vastuuta lopputuloksesta, johon paikalliset olosuhteet vaikuttavat.

Jätteenkäsittely

Kovettunut tuote ja tyhjät, kuivat pakkaukset voidaan toimittaa kaatopaikalle. Nestemäinen tuote toimitetaan ongelmajätteen vastaanottoon.

Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Puh. 020 789 5900
www.fescon.fi

Tekniset tiedot

Materiaalimenekki	2 - 4 kg / m ² alustasta ja laatasta riippuen
Vedentarve	max 6 l / 20 kg
Sideaine	erikoissementti ja polymeeriseos
Väri	harmaa
Maksimiraekoko	0,6 mm
Pakkauskoko	5 kg ja 20 kg
Varastointi	1 vuosi kuivassa
Alin käyttölämpötila	+ 10°C
Työstettävyyaika	n. 3 h
Avoin aika	n. 15 min
Saumattavissa	1 - 5 vrk

Tiedot perustuvat kokeisiin ja käytännön kokemukseen. Emme voi vaikuttaa työkohteen olosuhteisiin, joten emme voi ottaa vastuuta lopputuloksesta, johon paikalliset olosuhteet vaikuttavat.