

FT

FINTEX
LASIKUITUTAPETIT

FINTEX®
LASIKUITUTAPETTI



Maalattava lasikuitutapetti on hyvä vaihtoehto, kun halutaan muutoin tasaiseen seinään kaunis, elävä pinta vaivattomasti.

Ominaisuudet:

- Lasikuitulangasta kudottuja tapetteja.
- Paloturvallisia. STF-tyyppihyväksyntäpäätöksen nro 24/97 mukaan on Fintex lasikuitutapettien syttymisherkkyyssluokka I ja palonlevittämislukka I.
- Maalaustarvikeryhmä 548 (RT-luokitus).
- Myrkytön, ei sisällä klooria, formaldehydiä, liuottimia eikä muita terveydelle vaarallisia aineita.
- Hygieeninen. Ei kerää pölyä. Pesunkestävänä helppoitoinen.
- Kestävä ja joustava.
- Peittää seinien halkeamat ja muut vauriot.
- Voidaan maalata useita kertoja.
- Kaunis, elävä pinta. 12 erilaista kudospaihtoehtoa.
- Lasikuitulanka valmistetaan ehtymättömistä luonnon raaka-aineista: kvartsihiekestä, soodasta, dolomiitistä ja kalkista. Näistä puhtaista mineraaleista valmistettu lanka kudotaan Fintex lasikuitutapetiksi.



Tekniset tiedot:

lasikuitutapetti malli nro	neliöpaino g /m ²	rullakoot
Fintex nro 194 kohdelaatu	126	12,5m ² , 50m ²
Fintex nro 197 hieno	140	12,5m ² , 50m ²
Fintex nro 198 karkea	115	12,5m ² , 30m ²
Fintex nro 181 jäkälä	300	12,5m ² , 30m ²
Fintex nro 182 sammal	208	12,5m ² , 30m ²
Fintex nro 184 pieni kalanruoto	170	12,5m ² , 30m ²
Fintex nro 185 pystyraita	180	12,5m ² , 30m ²
Fintex nro 186 kalanruoto	130	12,5m ² , 30m ²
Fintex nro 187 vinoraita	170	12,5m ² , 30m ²
Fintex nro 188 domino	204	12,5m ² , 30m ²
Fintex nro 189 korinpohja	200	12,5m ² , 30m ²
Fintex nro 171 erittäin karkea	205	12,5m ² , 30m ²
Fintex nro 90050 pintavahviste	50	50 m



FINTEX · TETRAKEM

www.fintex.fi

Mäkrinteentie 13, FI-36220 KANGASALA • Puh. +358 20 785 1210 • Fax +358 3 379 1400 • E-mail: fintex@fintex.fi

FINTEX · TETRAKEM OY

FT

FINTEX
LASIKUITUTAPETIT

FINTEX®
LASIKUITUTAPETTI



Maalattava lasikuitutapetti on hyvä vaihtoehto, kun halutaan muutoin tasaiseen seinään kaunis, elävä pinta vaivattomasti.

TYÖOHJEET:

Esikäsittely

Pinnan, jolle lasikuitutapetti kiinnitetään, tulee olla puhdas ja kuiva. Poista vanhat tapetit. Tasoita halkeamat ja kolot tarkoitukseen soveltuvalla Fintex tasoitteella. Pieniä halkeamia ei tarvitse tasoittaa. Hio tasoitetut pinnat hiekkapaperilla ja harjaa seinä puhtaaksi hiontapölystä. Pohjusta huokoiset imevät pinnat noin 20 % ohennetulla Fintex Lasikuitutapettiliimalla tai Fintex 2 pohjamaalilla ja anna kuivua.

Kiinnitys

Leikkaa tapettivuodot rullasta saksilla tai mattopuukolla. Jätä 5–10 cm ylimääräistä leikkausvaraa seinien ylä- ja alasaa varten. Huomioi kuviollisissa tapeteissa kuvion kohdistamisvara. Käytä ainoastaan lasikuitutapeteille tarkoitettua PVAc-liimaa, kuten Fintex Lasikuitutapettiliimaa. Levitä liima tasaisesti maalarintelalla 2-3 vuodon alueelle kerrallaan, noin 300 grammaa neliömetrille. Kiinnitä Fintex lasikuitutapetti heti alustaan (rullan sisäpuoli tulee seinää vasten) kumitelalla tai muovilastalla. Kiinnittäminen aloitetaan vuodon yläosasta. Ylimääräinen tapetti leikataan pois terävällä mattopuukolla ja viivottimella. Fintex lasikuitutapetit ovat valmiiksi reunaleikattuja, joten ne voidaan kiinnittää puskusumaan. Varmista ennen liiman kuivumista, että kuviollinen tapetti on oikein kohdistettu.

Maalaus

Pohjamaalaus tehdään liiman kuivuttua (n. 12 tuntia) lateksimaalilla, joka on ohennettu n. 10 % vedellä. Valmiiksi maalaaminen voidaan tehdä lateksi-, akryyli- tai alkydivahvisteisella, ohentamattomalla Fintex maalilla. Molemmilla maalauskerroilla kannattaa käyttää samanväristä tai lähes samanväristä maalia.

Kiinnitys ja maalaus Fintex KM kiinnitemaalilla

Puhdista uudet ja aiemmin lateksilla maalatut pinnat liasta ja pölystä. Saumat ja halkeamat tasoitetaan Fintex LF kevyttasoitteella. Huokoiset pinnat, kuten esim. betoni, pohjustetaan vedellä ohennetulla kiinnitemaalilla 1:4 (1 osa kiinnitemaalia, 4 osaa vettä). Maalattavan pinnan on oltava kuiva, lämpötilan yli +5°C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80%. Kiinnitemaali levitetään seinälle 2-3 tapettivuoden alalle ja valmiiksi leikatut tapetit asetetaan paikalleen. Välittömästi kiinnittämisen jälkeen pohjamaalaus kiinnitemaalilla. Valmiiksi maalaus käyttötarkoitukseen soveltuvalla Fintex maalilla. Maalattu pinta on pölykuiva 1 tunnissa ja valmiiksi maalaus voidaan tehdä 16 h kuluttua. Riittoisuus: Kiinnitys ja pohjamaalaus noin 3 m²/litra.



FINTEX · TETRAKEM

www.fintex.fi

Mäkrinteentie 13, FI-36220 KANGASALA • Puh. +358 20 785 1210 • Fax +358 3 379 1400 • E-mail: fintex@fintex.fi

FINTEX · ТЕТРАКЕМ ОУ